Química Limbadi
Ficha Técnica

C-29 (Incoloro / Rojo) Para usar con soplete.

Espuma de Poliuretano. Madera

Adhesivos

MADERPLAST C-29 es un adhesivo de doble contacto basado fundamentalmente en polímeros de cloropreno, resinas y solventes de excelente calidad. Está diseñado para ser utilizado como adhesivo sopleteable.

- Especificaciones Técnicas

Sólidos: 18% aprox.

Viscosidad Brookfield RVT (20ºC - rotor 2 - 20 rpm): 300 - 500 cps

Peso específico: 0.80 - 0.82 gr/cm3

Tiempo abierto: 8hs (según espesor del film y condiciones ambientales)Sólidos: 18% aprox.

Peso específico: 0.80 - 0.82 gr/cm3

Tiempo abierto: 8hs (según espesor del film y condiciones ambientales)Sólidos: 18% aprox.

Viscosidad Brookfield RVT (20ºC - rotor 2 - 20 rpm): 300 - 500 cps

Peso específico: 0.80 - 0.82 gr/cm3

Tiempo abierto: 8hs (según espesor del film y condiciones ambientales)Sólidos: 18% aprox.

Viscosidad Brookfield RVT (20ºC - rotor 2 - 20 rpm): 300 - 500 cps

Peso específico: 0.80 - 0.82 gr/cm3

Tiempo abierto: 8hs (según espesor del film y condiciones ambientales)Sólidos: 18% aprox.

Viscosidad Brookfield RVT (20ºC - rotor 2 - 20 rpm): 300 - 500 cps

Peso específico: 0.80 - 0.82 gr/cm3

Tiempo abierto: 8hs (según espesor del film y condiciones ambientales)

- Modo de Empleo

1) Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa.
2) Se aplica en ambas superficies.
3) Se aplica fundamentalmente con soplete.
4) Se aplica con presión de 60 – 75 libras en el regulador y 10 – 15 libras en la salida.
5) Dejar secar aproximadamente de 25 a 30 minutos hasta que la superficie puede tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.
6) Poner en contacto ambas superficies.
7) Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma y

siempre del centro hacia fuera dando la máxima presión a los bordes.

- Aplicaciones

MADERPLAST C -29 es un adhesivo sopleteable de variadas aplicaciones en sus versiones: C-29 INCOLORO y C- 29 ROJO.
Se recomienda en el pegado de: espumas de poliuretano, cueros, tableros de madera , paneles de corcho y otros usos en general.

- limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados así como también de la superficie a unir se realizan conAsitente para adhesivos de caucho sintetico MADERPLAST

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. (entre 10 y 35°C)
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable de 1ra categoría.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.
No reutilizar los envases. Envase no reciclable
Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio. Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

- Presentaciones

Lata 18 litros. Tambor 200 litros.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar