Química Limbadi
Ficha Técnica

# CEMENTO DE ARMAR

## Adhesivo de contacto

MADERPLAST CEMENTO DE ARMAR es un adhesivo de contacto, diseñado para la industria del calzado y cuero.

### - Especificaciones Técnicas

Sólidos 13 +/- 1%
Viscosidad brookfield rvt 20°c – rotor 3 – 2,5 rpm 20.000 – 24.000cp
Densidad  0.710 – 0.720 gr/cm3

### - Modo de Empleo

1) Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa.
2) Se aplica en ambas superficies.
3) Utilizar espátula, llana dentada, o pincely completamente en una dirección.
4) Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.(Tiempo abierto 15-30min.)
5) Luego poner en contacto ambas superficies.
6) Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma, y siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

### - Aplicaciones

Por tener mayor fuerza de adhesión se lo utiliza para colocar suelas previa fijación de la misma, para doblar cortes, cerrar hendidos, forrar tacos de madera y como adhesivo de armado.

### - limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados así como también de la superficie a unir se realizan conASISTENTE PARA ADHESIVOS DE CAUCHO SINTETICO MADERPLAST

### - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable de 1ra.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.

### - Presentaciones

Adhesivos

Latas 1, 4, 12, 18 litros Tambor 200 litros.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar