Química Limbadi
Ficha Técnica

HIDROLACA ORION

Pisos de madera. Brillante / Satinada.

LACAS Y BARNICES

HIDROLACA ORIONformulada especialmente con resinas poliuretánicas de base acuosa para el laqueado de pisos y revestimientos de madera en general, para uso en interiores. Es ecológica. De buena nivelación y resistente a la abrasión y el manchado, sin olor, conteniendo agua como disolvente.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Film transparente, libre de gris.
Sólidos: 33.5 +/- 1.5 ph.: 7 – 9
Viscosidad brookfield rotor 3 veces, Velocidad 20: 1000 mpa.s

- Aplicaciones

- limpieza de Elementos

Limpiar los utensilios con agua. No almacenarpor periodos mayores de 12 meses.

- Rendimiento

De 12 a 14 m² por mano por litro, dependiendo del tipo de madera empleada, previa aplicación del Sellador Maderplast QL-65.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.

- Presentaciones

Latas de 1 y 5 litros.

- Tiempo de Secado

Entre manos: 2 a 3 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.
Al tránsito : 12 horas. (Tiempo mínimo recomendado)

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar