

## QL-2010 Especial goma, TR

### Adhesivo de doble contacto (Especial goma, TR)

MADERPLAST QL-2010 es un adhesivo de doble contacto de excelente calidad, formulado con componentes de elevado rendimiento. Se usa para el pegado de superficies donde otros adhesivos tienen una baja performance, superficies muy difíciles como goma TR, suelas, cueros, plásticos, corcho, etc.

#### - Especificaciones Técnicas

Sólidos: 22.5 +/- 1.00%

Viscosidad brookfield 20°C– rotor 4 – 20 rpm 4.200 – 4.800 cp.

Tiempo abierto: 40 min.

Peso específico: 0.850 – 0.87 gr/cm<sup>3</sup>

#### - Modo de Empleo

MADERPLAST QL-2010 se usa para el pegado de superficies donde otros adhesivos tienen una baja performance. Se puede utilizar para pegar superficies muy difíciles como goma TR, suelas, cueros, plásticos, corcho, etc.

#### - Aplicaciones

- 1- Las superficies deben estar libres de polvillo o grasitud. Para ello recomendamos utilizar el LIMPIADOR DE BASE MADERPLAST previo a cualquier operación de pegado.
- 2- Aplicar sobre las superficies a unir con pincel o llana dentada. Extender el adhesivo rápidamente y completamente en una sola dirección. Para aplicaciones sobre bases de TR es conveniente efectuar pequeños movimientos circulares para lograr una mejor fuerza de pegado.
- 3- Dejar orear aproximadamente 20 minutos, en el intervalo entre 20 – 50 minutos poner en contacto las superficies a pegar.
- 4- En caso de superar dichos tiempos reactivar con lámpara infrarroja a 75 – 80°C y luego unir.
- 5- Presionar fuertemente, del centro hacia fuera dando la máxima presión en los bordes, utilizando los medios que están a su disposición compatibles con la operación.
- 6- La fuerza de pegado aumenta con el tiempo alcanzando los valores máximos, luego de las 48 hs.

Atención: algunos materiales como goma TR, cuero, etc., requieren tratamiento especial debiendo previamente ser raspadas o bien recurrir a un tratamiento químico halogenante, recomendamos nuestro SISTEMA HALOGENANTE A/B MADERPLAST.

#### - limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados se realizan con [Asistente para adhesivos de caucho sintético MADERPLAST](#)

**Adhesivos**

## - Rendimiento

El rendimiento dependerá de la absorción en ambas superficies a unir. si se aplica un espesor de película 0,2 mm. este será de 2 o 3 litros por m<sup>2</sup>.

## - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto inflamable de 1ra categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe.

## - Presentaciones

Latas de ½ litro, 1 litro, 4 litros, 2.8 kg. 14kg.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En

LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>