

QL-65 SELLADOR ACUOSO para madera

QL-65 SELLADOR ACUOSO ORION sella rápidamente los poros de la madera formando una película homogénea. Se utiliza como base previa a la [HIDROLACA ORION](#).
(HIDROLACA ORION)

Características.

QL 65 SELLADOR ACUOSO ORION está elaborado en base a una emulsión acrílica de alta calidad soluble en agua. Fundamentalmente su misión es impedir que afloren resinas y tanino que podrían oscurecer y manchar la superficie de la madera. Ahorra mano de obra y producto de terminación. Es un producto que tiene agua como disolvente, por lo tanto, no emite olor ni produce emanaciones nocivas.

- Especificaciones Técnicas

Sólidos: 11 +/- 1%

Viscosidad: no aplica

Peso específico: 1.00 +/- 0.01 gr/cm³

- Aplicaciones

Preparación de la superficie: Preparar la madera efectuando un pulido fino a máquina terminado con lija fina 180 o 220 y un perfecto rellenado de juntas, barrer o aspirar el polvo resultante y asegurar una perfecta limpieza, pasar un paño sin pelusa ligeramente humedecido con agua. No usar solventes para la limpieza de la superficie de la madera.

Aplicación: En maderas con baja absorción y poco tanino es suficiente aplicar una mano con pad o pincel, pero en otras con alto contenido de tanino deben aplicarse dos manos dejando secar 24 hs. antes de aplicar la HIDROLACA ORION.

Cambios de color: Para efectuarlos teñir previamente la madera con TINTAS ORION, diluida en la proporción adecuada para lograr el color deseado. Evitar tintas acuosas que levantan las fibrillas, de utilizarlas se debe lijar nuevamente, una vez seco.

- limpieza de Elementos

Los elementos de trabajo se lavan con agua y jabón inmediatamente luego de usados.

- Recomendaciones

No aplicar a temperaturas menores de 7°C ni mayores a 30°C.

No omitir el lijado antes de la última mano.

En caso de alto tránsito aplicar 2 manos de sellador y 3 manos de HIDROLACA ORION.

- Rendimiento

12 a 14 m² por litro y por mano, aproximadamente; dependiendo de la absorción y rugosidad de la madera

Complemento



- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños
Producto no inflamable.

- Presentaciones

Envases de 1 y 5 litros.

- Tiempo de Secado

De 4 a 5 horas, dependiendo de condiciones de humedad y temperatura ambiente.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>