Química Limbadi
Ficha Técnica

W-740 BRICOLAJE

Pegatutto Multiuso. Apto para exteriores.

Adhesivos

PEGATUTTO MADERPLAST W-740 es un producto con un amplio campo de aplicación como el encolado de molduras, rosetones y placas decorativas de poliestireno expandido. También puede usarse en el pegado de madera, metal, mampostería, alfombras, vidrios, azulejos, y cerámica.
Por su particular constitución resiste los factores climáticos extremos, y por lo tanto puede ser utilizado en el pegado de estos materiales ubicados en exteriores.

Es un producto con gran poder adhesivo. Adquiere su resistencia total a las 24 horas.
Es pintable. Permite realizar aplicaciones sobre superficies verticales sin chorrear. Se puede corregir por algunos minutos. No apto para polipropileno.
No contiene solventes.

- Especificaciones Técnicas

Sólidos 70+/-1%
Viscosidad brookfield 25000-35000cp 20° c rotor 620 rpm
Peso especifico 1,40+/-0,05 gr/cm3
Tiempo de secado depende de la temperatura y humedad relativa
Tiempo abierto depende de la temperatura y humedad relativa

- Modo de Empleo

Verificar que las superficies a unir estén firmes, limpias, secas y libres de polvo.
Aplicar el adhesivo sobre la superficie del elemento con espátula dentada.
Presionar unos segundos y el exceso de cola retirarlo con una esponja humedecida.
En el caso de materiales poco porosos, como por ejemplo metal, aplicar una capa de adhesivo sobre ambas caras, dejar orear entre 30-60 minutos y luego juntar las superficies.

En el pegado de pisos, aplicar el adhesivo con llana dentada de 2 mm, esperar 15-20 minutos e instalar el revestimiento presionando lo suficiente. Si el mismo fuera rígido, frotar y alisar. Se recomienda trabajar a temperatura ambiente mayor a 15 ºC y humedad relativa menor al 75%.
En el caso de carpetas con losa radiante, ésta debe ser apagada antes de comenzar la instalación del revestimiento, no encender la calefacción antes de los tres días después de la instalación.

- Aplicaciones

- Madera (todo tipo de muebles) Armado de marcos
- Poliestireno expandido Plásticos
- Vidrios
- Azulejos, Cerámica
- Metal
- Mampostería Yeso
- Pisos vinilicos. (pega vinilicos contra otra superficie)

No Apto Para Polipropileno

- limpieza de Elementos

Los pinceles, rodillos y coleros se limpian con agua tibia, manteniéndolos luego en remojo.

- Rendimiento

El rendimiento dependerá de las superficies a unir, si se aplica un espesor de película de 2 mm será entre 600-800 gr por m².

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.
No arrojar al desagüe.

- Presentaciones

Baldes ¼, ½, 1 y 5 kilos.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar